



SYNTEKO® HARDENER 1647

A Synteko Hardener 1647 csak a Synteko Classic1637, 1646 gyorsan száradó, kétkomponensű oldószeres parkettalakkal kombinálva felhasználható edző.
Figyelmeztetés: A Synteko Hardener-t Synteko Classic lakkal kell keverni. (a keverési utasítások az alábbiakban, kérjük olvassa el a Synteko Classic 1637 és 1646 termékek ismertetőjét).

TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag: p-toulol-szulfonsav etanol és propilén glikolmonometiléterben oldva

Szárazanyagtartalom: kb. 18%

Sűrűség: kb. 900 kg/m³ (7,51 lb/gal US)
(9,02 lb/gal UK)

Tűzveszélyesség: nem gyúlékony

Eltarthatóság: 24 hónapig szorosan lezárt tartályban

Tárolás: fagyra nem érzékeny

KEVERÉS ÉS FAZÉKIDŐ

Adjon 1 egységnyi Synteko Hardener 1647-t 10 egységnyi Synteko Classic-hoz. Keverje alaposan össze az edzőt a lakkal. A keverék zárt dobozban tárolva 8 órán belül felhasználható.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Részletes információt és útmutatást biztosít az MSDS (Anyagi Biztonságtechnikai Adatlap). Az alábbi csak egy válogatást mutat be a legfontosabb információkból.

Figyelmeztetés: Erősen gyúlékony. Tűzforrástól távol tartandó. Használat közben tilos a dohányzás. Ne öntse az anyagot a csatornarendszerbe, lefolyóba. Tegyen megelőző lépéseket az elektrosztatikus kisülésekkel szemben. Ne lélegezze be a gőzét, páráját. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Gyermekektől elzárva tartandó.

Forgalmazza: Akzo Nobel Coatings Zrt.
Ragasztó üzletág
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep

Az információink laboratóriumi teszteken alapulnak, és útmutatásul szolgálnak a termékválasztással és a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásával kapcsolatban. Mivel a felhasználó munkakörülményei az ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károkra terjed ki, amelyek ténylegesen bizonyíthatóan az általunk gyártott termékek egyikének hiányosságából vagy hibájából erednek.

Kiadás dátuma: 2004.04.07.